



UPS19601 PipeWrap® 管道快速止漏帶

快速止漏簡單四步驟：1. 粗化 2. 清潔 3. 包覆 4. 按壓

在石化及船舶等產業中，經常發生突發的管道洩漏。因為洩漏所發生的影響，除了可能造成設備非預期性停機外，嚴重時甚至還可能發生工安事故。

PipeWrap 管道快速止漏帶可以在不停機的狀況下，帶壓防堵洩漏，同時能夠保護管道表面。使用程序如下：

1. 管道表面粗化：用砂紙或挫刀將工作區域的管道表面粗糙化。
2. 管道表面清潔：將表面的油污、油漆、銹蝕及顆粒等清除乾淨，必要時可使用清潔劑。
3. 止漏帶包覆：拆開包裝後將止漏帶浸泡至水中約 15-30 秒並壓擠約 3-4 次後，用力將止漏帶纏繞在洩漏的部位。過程中止漏帶應保持平整避免產生皺折，重疊應至少帶寬的一半。纏繞寬度每邊超過洩漏孔洞邊緣 8cm，包覆厚度在 1cm 以上。
注意：為避免硬化，請在浸水後 5 分鐘內使用完畢。
建議：如洩漏嚴重時，可先以 UPS 鋼材再生劑配合填堵孔洞。
4. 按壓止漏帶：為了確保品質，在止漏帶完全包覆洩漏區時，立即以手推、壓、按止漏帶，將可能的氣泡或是孔洞推出，同時讓親水性密封材料均勻分佈在止漏帶。

安全注意事項：使用時，請戴橡皮手套避免沾黏。

PipeWrap® 管道快速止漏帶獨家技術特性：

- 五分鐘內快速密封管道洩漏，三十分鐘內完全硬化；
- 長期修復：以最少的成本，達到最佳洩漏防堵的功效；
- 不停機，硬化後工作溫度至 270° C，可承受壓力 150-725 psi (與 UPS 膏狀鋼材再生劑配合使用時)；
- 可以保護管道：不會產生銹蝕，能抵抗一般酸、鹼等化學侵蝕。

